



COBISIL TEX
Tuyau en silicone

Pour les équipements médicaux, l'industrie pharmaceutique et alimentaire

Plage de température -55°C à +200°C

Caractéristiques de tuyau Silicone réticulé platine

Renforcements Renforcement en fil polyester

Normes Conforme à la FDA § 177.2600, USP VI, BfR XV, KTW/DVGW 270

Dureté 60 Shore A

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
6	3,5	13	10	30	130	25	m	1207 006000
8	3,5	15	8	24	160	25	m	1207 008000
10	3,5	17	8	24	180	25	m	1207 009000
13	4	21	7	21	270	25	m	1207 013000
16	4,5	25	5	15	360	25	m	1207 016000
19	4,5	28	3,5	11	420	25	m	1207 019000
25	4,75	34,5	3	9	560	25	m	1207 025000
32	5	42	2	6	740	25	m	1207 032000