



COBITON 40

Tuyau de transport pour chape

Pour les milieux humides et abrasifs, le béton humide, le mortier, les chapes fluides. Matière de qualité, robuste et résistante aux torsions.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR/SBR, noir, lisse

Revêtement extérieur SBR, noir, lisse, motifs textiles

Renforcements Renforcement textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω

Abrasion du revêtement env. 70/80 mm³ selon DIN 53516

Sécurité 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
25	7	39	40	120	250	800	40	m	1335 025000
35	7	49	40	120	350	700	40	m	1335 035000
40	7	54	40	120	350	1350	40	m	1335 040000
50	9	68	40	120	500	1950	40	m	1335 050000
50	9	68	40	120	400	2000	20	m	1335 050020
60	10	80	40	120	600	1900	40	m	1335 060000
65	10	85	10	30	650	2000	40	m	1335 065000