



COBITON 40 W Tuyau de transport pour chape

Pour les milieux humides et abrasifs, le béton humide, le mortier, les chapes fluides. Matière de qualité, robuste et résistante aux torsions.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR/SBR, noir, lisse

Revêtement extérieur SBR, blanc, lisse, motifs textiles

Renforcements Renforcement textile

Abrasion du revêtement env. 70/80 mm³ selon DIN 53516

Sécurité 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
50	9	68	40	120	400	2000	40	m	1335 050200
50	9	68	40	120	400	2000	20	m	1335 050220