

**Vlakke pakking voor laskraagflens DIN 2633**

Geschikt voor koolwaterstoffen zoals oliën of oplosmiddelen, alcoholen, glycols, waterige oplossingen, water en stoom tot 200 °C, evenals zwakke logen en organische zuren.

Het materiaal is beperkt geschikt voor ketonen en esters, gechloreerde oplosmiddelen, evenals sterke logen en anorganische zuren.

**Materiaal** Centellen WS 3820, aramidevezels, gebonden met NBR

DN		Bestelnr.
50	107 x 61 x 2 mm	2305 050000
65	127 x 77 x 2 mm	2305 065000
80	142 x 90 x 2 mm	2305 080000
100	162 x 115 x 2 mm	2305 100000
125	192 x 141 x 2 mm	2305 125000
150	218 x 169 x 2 mm	2305 150000
200	273 x 220 x 2 mm	2305 200000