



COBITON 40

Wąż do tłoczenia betonu

do tłoczenia mokrego i suchego betonu, żwiru, estrichu. Solidna, odporna na zginanie, wysoka jakość.

Odporność termiczna -30°C do +85°C

Warstwa wewnętrzna NR/SBR, czarna, gładka

Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, gładka, tekstylny oplot

Wzmocnienie wplot tkaniny

Odporność elektryczna <10 do 6 Ω

Abrazja ca. 70/80 mm³ według DIN 53516

Bezpieczeństwo 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	ciśnienie rozrywające (bar)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
25	7	39	40	120	250	800	40	m	1335 025000
35	7	49	40	120	350	700	40	m	1335 035000
40	7	54	40	120	350	1350	40	m	1335 040000
50	9	68	40	120	500	1950	40	m	1335 050000
50	9	68	40	120	400	2000	20	m	1335 050020
60	10	80	40	120	600	1900	40	m	1335 060000
65	10	85	10	30	650	2000	40	m	1335 065000